

Лак ЭЦ-959

Varnish EC-959

ТУ 6-10-691-79 изм. 1-7

Показатели	Ед. измерения	Значение
1. Внешний вид лака		По образцу
2. Условная вязкость по шариковому вискозиметру при температуре (20,0+/-0,5) °С	с	120-300
3. Массовая доля нелетучих веществ	%	28+/-3
4. Термостойкость при температуре (75+/-5) °С	ч	не менее 24

Упаковка	Хранение
барабан 40-50 кг	хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ

www.monomer.su

ООО «НПК «Мономер»

Российская Федерация,
111141, г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д.9, стр.6
Телефон/факс: +7 (499) 638-53-25
Эл. почта: info@monomer.su