

Лак электроизоляционный ФА-97**Varnish FA-97****ТУ 6-10-1388 изм. 1-5**

Показатели	Ед. измерения	Значение
1. Наличие механических включений		Отсутствие
2. Внешний вид пленки		Однородная глянцевая поверхность. Допускается небольшая полосатость пленки
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+/-0,5) °С	с	50-100
4. Массовая доля нелетучих веществ	%	48-57
5. Время высыхания до ст.2 при температуре (120+/-2)°С	ч	не более 2

Упаковка	Хранение
барабан 40-50 кг	хранение осуществляется в соответствии с правилами хранения огнеопасных веществ

www.monomer.su**ООО «НПК «Мономер»**

Российская Федерация,
129226, г. Москва, ул. Докукина, дом 8, строение 2, этаж 3,комната 51Б
Телефон/факс: +7 (499) 40-40-877
Эл. почта: info@monomer.su